



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: WOOD WOOD VERNIZ PU 70

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Verniz de poliuretano monocomponente base d'água, com excelente resistência à abrasão, alto brilho, extrema durabilidade, com ótima resistência química protege e confere um excelente acabamento.

Produto pronto para o uso, baixo odor, alta resistência à intempéries, resistência a raios solares, de fácil aplicação, secagem rápida, ótimo rendimento, excelente aderência.

Verniz de acabamento brilhante para portas, janelas, pisos, assoalhos de madeira (tábuas corridas, parquet, lambris, tacos), madeiras maciças, laminados ou de cimentados, após o tratamento adequado, de uso interno e externo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Resina poliuretano disperso em água.
Aspecto do produto:	Líquido incolor
Tempo de secagem:	Ao toque 2 horas. Total 72 horas.
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	Pote de 900mL.
Rendimento:	8 a 10 m ² /L por demão.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Diluição:	Pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Observar se a superfície está nivelada. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme e totalmente seca antes da aplicação do produto. Em substratos com revestimento, remover completamente com o auxílio de uma lixa. Em assoalhos novos e substratos de madeira não tratada, calafetar e corrigir as imperfeições com a Massa para madeira flexível Wood Wood na tonalidade mais próxima da madeira em seguida lixar com lixa 280 deixando a superfície nivelada. Após a secagem da massa, retire totalmente o pó, aplicar uma demão Smart Resina como primer para deixar a superfície livre de fibras de madeira, aumentar o rendimento do verniz e uniformizar a absorção, lixar após a secagem com lixa 150.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Misture o produto antes de usar. Utilizar pistola, rolo de lã ou microfibras de 5mm de altura ou pincel. Aplicar suavemente em direção aos veios da madeira. Não aplicar produto em excesso. Recomendamos aplicar em entre 2 a 3 demãos em camadas finas e aguardar o intervalo de aproximadamente 1 hora entre as camadas, caso ultrapasse 24 horas entre demãos deve-se lixar antes de aplicar novamente. Para a limpeza do piso, utilizar detergente neutro. Não utilizar abrasivos. Realizar a limpeza leve 72 horas após a aplicação do produto. Evite arrastar objetos pesados sobre o piso, protegendo de objetos pontiagudos, evite cobrir o piso com tapetes ou carpetes no primeiro mês após a aplicação.

Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 10°C ou acima de 40°C.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.woodwoodglue.com.br.**Imagens ilustrativas

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Avenida Casa Grande, nº52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

